


ДИСК ОТРЕЗНОЙ АБРАЗИВНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ



Стали



Нерж. стали




Чугуны



Цвет. мет.

КОД	THORVIK®	D, мм	d, мм	H, мм	шт
52775	ACD15012	150	22.2	1.2	1
52776	ACD15016	150	22.2	1.6	1
52777	ACD30030	300	25.4	3.0	1
52778	ACD35535	355	25.4	3.5	1
52779	ACD40040	400	32.0	4.0	1



МАРКИРОВКА ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ

А – оксид алюминия (корунд);
WA (AS) – белый оксид алюминия (электрокорунд);
ZA – циркониевый оксид алюминия;
С – карбид кремния.

WA 46 S B F

Размер зерна, в мкм

Твердость по европейской системе обозначений (Q, S, R, P)

Бакелитовая связка

Армирование двойной стекловолоконной сеткой

ТИПЫ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ

Тип 41

Тип 42



ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать правила техники безопасности, пользоваться защитными перчатками, а также средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха.



При работе не используйте поврежденные диски



ПРАЙД
<http://www.pride.ru>
<http://www.thorvik.ru>

- ▶ РФ., Москва, 125438, ул. Автомоторная, д. 8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ., Санкт-Петербург, ул. Автогенная д. 6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
- ▶ РФ., Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_md@pride.ru
- ▶ РФ., Новосибирск, ул. Писарева, д. 40
Тел./факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru

- ▶ РФ, г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 25
Тел.: (843) 570-49-63, e-mail: bss@pride.ru
- ▶ Украина, Киев, ул. Красноткацкая, д. 63
Тел./факс: +38 (044) 583-23-97